

GRANIT

L60

- самовыравнивающийся
- для внутренних работ
- для системы «теплый пол»

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ цементно-гипсовый



Расход 1,2-1,5 кг/м²
при толщине слоя 1 мм

ИНСТРУКЦИЯ

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ GRANIT L60 изготавливается из комплексного вяжущего, фракционного песка, с применением минеральных наполнителей и полимерных добавок. Предназначен для финишного выравнивания поверхностей и изготовления гладких горизонтальных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов и бетонов под последующие декоративные покрытия (линолеум, ламинат, ковролин, паркет, керамическую плитку и т.д.). Обладает хорошей адгезией к основанию, прочность затвердевшего финишного пола позволяет использовать его для всех типов помещений с нормальным уровнем влажности и пешей нагрузкой. Не использовать без покрытия.

После твердения финишный пол образует тонкую, прочную и идеально ровную поверхность. Отлично подходит для систем «тёплый пол».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток, прочность не сжатие не менее 15 Мпа и температуру не ниже +5°C. Все конструкционные швы, стыки, трещины, а также отверстия, допускающие утечку раствора, должны быть заделаны, сложные дефекты устранены.

Поверхность под наливной пол должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, краски и т.д. Перед проведением работ, основание необходимо обработать грунтовкой ТМ GRANIT.

По периметру стен заливаемой площади необходимо проложить демпферную (кромоочную) ленту.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка высыпать в ёмкость с чистой водой (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать при помощи дрели с насадкой до получения однородной массы. Полученный раствор выдержать 3 минуты и снова перемешать. Готовый к применению состав должен быть израсходован в течение 40 минут с момента затворения.

Передозировка воды может привести к снижению прочностных характеристик и появлению трещин в готовой поверхности пола.

ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый раствор разлить на подготовленное основание и равномерно распределить с помощью резиновой

планки или правила. Для удаления пузырьков воздуха поверхность свежеуложенного раствора необходимо прокатать игольчатым валиком. Если площадь заливки превышает 20 м², то необходимо выполнять деформационные швы.

Выравнивание поверхности пола должно производиться непрерывным способом до установленной высоты, избегая технологических перерывов. В период заливки и твердения пола не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, резкой смены температурно-влажностного режима. Температура воздуха и основания должна быть от +5 °C до +30 °C. Крепление последующего напольного покрытия выполняется в соответствии с рекомендациями производителей с обязательным контролем влажности основания (не ранее 14 дней)! При заливке полов с подогревом рекомендуется использовать армирующую сетку.

РАСХОД

Средний расход сухой смеси 4 кг/м² при толщине слоя 3 мм. Практический расход зависит от степени ровности (рельефа) основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении в таре изготовителя 12 месяцев.

ТУ 5745-003-0138560315-2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	светло - серый
Пропорция замеса на 1 кг смеси:	0,19 - 0,24 л воды
Пропорция замеса на 25 кг смеси:	4,75 - 6,0 л воды
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 м ²	1,2 - 1,5 кг
Толщина слоя раствора, мм	2 - 60
Жизнеспособность раствора:	40 мин
Время твердения:	24 часа
Температура работ и основания:	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие, не менее	15 Мпа
Упаковка:	мешок 25 кг
Настил напольного покрытия	через 14 суток
Адгезионная прочность, не менее	0,8 МПа

Соответствует: Пк6, Бтб4, Б12,5 F35 ГОСТ 31358-2019
РОСС RU Д-РУ.РА01.В.65454/21 от 27.01.2021